

FICHE TECHNIQUE

HUILE POUR BÉTON

DIMINUE LA SENSIBILITÉ DE SURFACES EN BÉTON ET DU CARRELAGE NON-ÉMAILLÉ À LA SALETÉ



610 incolore
satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT :

L'imprégnation, incolore et satinée, qui d'une manière unique combine les avantages des huiles et des cires naturelles en un produit pénètre dans la surface microporeuse et ne forme pas de film. Grâce à l'imprégnation avec l'Huile pour Béton Osmo, la surface microporeuse devient hydrofuge mais également résistante à la saleté et insensible aux taches. Sur les chapes et surfaces en béton, la poussière est considérablement réduite.

DOMAINE D'APPLICATION :

L'Huile pour Béton Osmo est adaptée pour l'imprégnation incolore de pratiquement toutes sortes de bétons (béton apparent), blocs de béton, chapes, tout comme les pierres naturelles microporeuses aux surfaces polies, poncées ou brutes et le carrelage non-émailé. Particulièrement adaptée pour les revêtements de sols et muraux, dans les cuisines et salle de bains, mais également pour les plateaux de tables, appuis de fenêtres et plans de travail de cuisine.

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de carthame) et de cires, paraffine, siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. White-spirit désaromatisé (sans benzène). Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,900-0,930 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 130-170 mPas
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >60°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface doit être absorbante, propre, sèche et exempte de gel. L'Huile pour Béton Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger.

Le résultat de l'imprégnation dépend fortement du substrat et de l'état de la surface, procéder à des applications test. Le rendement dépend fortement de la capacité d'absorption du support. La pierre très dense et polie absorbe beaucoup moins, tandis que le béton absorbant ou la pierre de carrière absorbe beaucoup plus que la quantité d'huile spécifiée.

APPLICATION :

Appliquer une couche très fine à l'aide du Pinceau Plat, de la Brosse pour le Sol, du Pad d'Application ou du Rouleau en Microfibres Osmo, puis étaler soigneusement. Retirer l'excédent à l'aide d'un pad ou d'un chiffon non pelucheux.

FICHE TECHNIQUE

HUILE POUR BÉTON

Pour les surfaces plus importantes, enlever l'excédent d'huile avec une raclette en caoutchouc et polir avec une machine monodisque ou le FloorXcenter d'Osmo (pad blanc). Important : l'huile liquide doit pénétrer dans la surface. Il ne doit pas rester d'huile sur la surface. Laisser sécher 8-10 heures en assurant une bonne aération. Après séchage, appliquer la 2ème couche tout aussi finement. Retirer à nouveau tous les excédents de produits. En cas de rénovation d'une surface huilée : 1 couche suffit.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 8-10 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/ 50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne aération. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit est de 50 m²/l par couche. Il dépend essentiellement de la nature de la surface à traiter. Toutes les indications se réfèrent à des surfaces lisses. Le rendement peut varier en fonction du type de surface.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi - ne pas diluer ! Appliquer en couche très fine sur la surface propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, du Pad d'Application, de la Brosse pour le Sol avec Manche ou du rouleau en microfibres et étaler uniformément. Le résultat de la finition dépend notamment de la structure et de la capacité d'absorption des surfaces. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau ! Les pierres/surfaces blanches ou très claires peuvent présenter un léger jaunissement dû à l'huile ! Pour prévenir un éventuel jaunissement ou pour obtenir une couleur personnalisée, l'huile pour Béton peut être teintée avec environ 5 à 10 % de Teinture à l'huile ou de Cire Déco Osmo.

CONSEIL :

Les huiles renforcent la teinte naturelle du support (effet mouillé permanent). Test préalable impératif ! Le pouvoir antidérapant d'origine de la surface peut être influencé

par le produit. Les pierres blanches ou très claires peuvent obtenir une teinte légèrement jaune due à l'application de l'huile ! La sensibilité des pierres à l'acidité (comme par ex. le marbre) reste inchangée. Les surfaces non-absorbantes telles que le verre, le carrelage émaillé ou la céramique ne peuvent être traitées (imprégnées). Les supports sensibles aux solvants (comme par ex. plastiques tel que le Plexiglas) doivent être protégés. Une mauvaise aération prolongera le temps de séchage.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Directive européenne sur les COV : non concerné.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

610 incolore satinée

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26