


FICHE TECHNIQUE

DURCISSEUR POUR TEINTURE À L'HUILE

RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT LE TEMPS DE SÉCHAGE DES TEINTURES À L'HUILE



6631 incolore



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Additif durcissant incolore spécial à base de polyisocyanate réduisant le temps de séchage pour les Teintures à l'Huile Osmo.

DOMAINE D'APPLICATION :

Le Durcisseur pour Teinture à l'Huile Osmo est un additif pour la Teinture à l'Huile accélérant son temps de séchage. Lorsque vous utilisez la lasure à l'huile sur des essences de bois denses (par exemple, teck, wengé, merbau...), l'ajout d'un durcisseur garantit un séchage sûr.

COMPOSITION :

Polyisocyanate aliphatique, acétate de méthoxypropyle.
Déclaration détaillée sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 1,10-1,130 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 30-40s (DIN 53211/4mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >45°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

1 an et plus, si le produit est conservé dans son conditionnement d'origine non ouvert. Les restes de produits mélangés ne peuvent être conservés et réutilisés.

PRÉPARATION :

Les préparations nécessaires à l'utilisation des Teintes à l'Huile ne sont pas influencées par l'utilisation du

Durcisseur. Ces dernières restent inchangées. Voir la fiche technique des Teintes à l'Huile à ce sujet.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

APPLICATION :

Ajouter l'intégralité du durcisseur pour la Teinte à l'Huile à 1l de Teinte à l'Huile et remuer de façon à ce que les deux composants soient bien mélangés. Pour le mélange de quantités inférieures, ajouter 6 % (vol.) de Durcisseur. Les conseils d'utilisation de la Teinte à l'Huile restent inchangés en cas d'utilisation du Durcisseur.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 3-5 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/ 50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement de la Teinture à l'Huile n'est pas influencé par l'ajout du Durcisseur. Cf. Rendement de la Teinture à l'Huile.

FICHE TECHNIQUE

DURCISSEUR POUR TEINTURE À L'HUILE

CONSEIL :

Ajouter le Durcisseur réduit le temps ouvert à env. 60 minutes. Ne jamais mélanger plus de matériau que ce qui peut être appliqué en env. 45 minutes. Si un pot entier de Teinte à l'Huile n'est pas nécessaire, ajouter 6 % de Durcisseur à la quantité souhaitée dans une contenant séparé !

AVIS DE SÉCURITÉ :

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir à l'écart de la chaleur/des flammes nues. Ne pas fumer. Porter des gants de protection. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Contient de l'hexaméthylène-diisocyanate, oligomères (< 0,1% Diisocyanates (REACH XVII #74)).

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26



Attention

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 05 01*). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

6631 incolore

CONDITIONNEMENT :

0,06 l