

FICHE TECHNIQUE

BOUCHE-PORES AQUA

BOUCHE-PORES EN PHASE AQUEUSE À FORTE TENEUR EN PIGMENTS POUR LES MATÉRIAUX EN BOIS



7036 blanc
opaque



7037 gris
opaque



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le Bouche-Pores Aqua d'Osmo est un bouche-pores en phase aqueuse, à forte teneur en extrait sec, à séchage physique. Il se caractérise par un excellent volume de remplissage et de couvrance. Il sèche rapidement et se ponce très facilement. Applicable en sous-couche de toutes les Cires Applicables au Pistolet Osmo.

DOMAINE D'APPLICATION :

Sert de couche de fond et de couche intermédiaire pour le bois ou les matériaux dérivés du bois à l'intérieur, comme les panneaux MDF ou le contreplaqué.

COMPOSITION :

À base d'une dispersion acrylique modifiée, d'oxydes de fer, de dioxyde de titane (pigment blanc), d'additifs et de conservateurs (BIT & CIT/MIT). Solvant : eau. Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 1,345-1,365 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 60-80s (DIN 53211/4mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : pas nécessaire
Valeur pH : 7,5-9,0

DURÉE DE STOCKAGE :

2 ans et plus, si le produit est conservé dans son conditionnement d'origine non ouvert. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C !

PRÉPARATION :

Aucun traitement préalable n'est nécessaire pour améliorer l'adhérence. Le Bouche-Pores Aqua Osmo est prêt à l'emploi. Ne pas diluer, bien mélanger. La surface doit être exempte de poussière, absorbante, propre, sèche et à l'abri du gel (max. 12% d'humidité du bois). Les anciennes couches de peinture et de vernis doivent être soigneusement éliminées. Toujours veiller à porter un masque anti-poussière pendant les travaux de ponçage. Reboucher les petites fissures, les joints plus importants ou les trous présents dans le bois (Pâte à Bois Osmo). Poncer légèrement les couches d'apprêt, par exemple sur les panneaux MDF. La qualité de la surface finale dépend en grande partie de la préparation du support. Dépoussiérer.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

APPLICATION :

La température optimale d'application se situe entre 18°C min. et 25°C max. pour la température du matériau, ambiante et du support. Pistolet à peinture gravité : buse : 2,0-2,5 mm, pression de pulvérisation : 1,6-2,2 bar, Airless : buse : 0,23-0,28 mm, pression du produit : 80-120

FICHE TECHNIQUE

BOUCHE-PORES AQUA

bar, Airmix : buse : 0,23-0,28 mm, pression du produit : 80-100 bar, pression de pulvérisation : 1,2-1,8 bar. Séchage dans un chariot à claies ou séchage à air forcé, selon les conditions techniques. Après le séchage, effectuer un ponçage intermédiaire avec un grain P 240-400. Répéter l'opération si nécessaire. Appliquer ensuite la couche finale avec la Cire Applicable au Pistolet Osmo. Cette recommandation d'application est la recommandation d'application standard Osmo. Pour les petites surfaces, il est également possible d'utiliser d'autres méthodes d'application, comme par exemple le rouleau ou les pinceaux. Veuillez vous adresser à notre service technique d'application.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Directement après utilisation avec de l'eau et du savon.

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 4-5 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/ 50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 3-5 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi – ne pas diluer ! Très opaque et très facile à poncer. Idéal en combinaison avec toutes les cires opaques Osmo Spray-Wax, Osmo Wood Wax Finish ou 7394 Interior-Wax White opaque. Appliquer 1 à 2 couches sur le bois propre ou les matériaux à base de bois à l'aide d'un pistolet à godet, d'un pulvérisateur airless/airmix ou d'un rouleau en microfibre (environ 200-300 ml/m²). Pour les paramètres de pulvérisation, voir les informations sur le produit. Les résultats du revêtement varient en fonction du taux d'humidité du bois (max. 12 %) et de son état, ainsi que d'autres facteurs. C'est pourquoi il est recommandé de toujours effectuer un essai préalable, en particulier sur des supports inconnus ! Veuillez à toujours suivre les informations valables pour le produit.

CONSEIL :

Ne pas appliquer seul ! Un séchage insuffisant peut entraîner des problèmes d'adhérence lors de l'application de la couche suivante ou des blocages. En raison du grand nombre d'exigences différentes, le procédé de séchage idéal doit être défini de manière individuelle. Un contrôle de l'adhérence sur l'ensemble de la structure est en principe nécessaire. Pour ce faire, veuillez effectuer une application test dans des conditions réelles.

AVIS DE SÉCURITÉ :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient benzisothiazolinone (BIT); un mélange de : chlorométhylisothiazolinone (CIT) et méthylisothiazolinone (MIT) (3:1) (agents conservateurs). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.d) : 130 g/l de COV. Ce produit contient max. 50 g/l de COV.

Veuillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

7036 blanc opaque
7037 gris opaque

CONDITIONNEMENT :

2,5 l



FICHE TECHNIQUE BOUCHE-PORES AQUA

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26