

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE DE CAMPAGNE

DIVERSITÉ DE COULEURS ET DURABILITÉ IMBATTABLE - POUR TOUS TYPES DE TEMPS !

				
2101 blanc satinée	2203 jaune sapin satinée	2204 ivoire satinée	2205 jaune soleil satinée	2308 rouge basque satinée
				
2310 cèdre / bois rouge satinée	2311 rouge carmin satinée	2404 vert sapin satinée	2501 bleu labrador satinée	2506 bleu royal satinée
				
2507 bleu-gris satinée	2606 brun moyen satinée	2607 brun foncé satinée	2703 gris-noir satinée	2704 gris pierre satinée
				
2708 gris gravier satinée	2716 gris anthracite satinée	2735 gris clair (RAL 7035) satinée	2742 gris signalisation A (RAL 7042) satinée	



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition opaque, au départ légèrement brillante puis satinée pour le bois d'extérieur. Microporeuse, elle laisse le bois respirer, réduit les gonflements et déformations du bois. Hydrofuge, elle est particulièrement résistante aux intempéries et aux rayons UV. Ne craquelle, ne s'écaille et ne cloque pas. Pas de ponçage ni de couche de fond nécessaires. Application simple et sans traces. Ne sèche pas pendant l'application. La finition sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon DIN 53160 et normée jouets selon EN 71.3). La teinte et le veinage du bois sont recouverts. La structure du bois reste visible.

DOMAINE D'APPLICATION :

La Peinture de Campagne Osmo est parfaitement adaptée aux bois à l'extérieur où une finition particulièrement durable est souhaitée : les façades en bois, les fenêtres et les volets, les clôtures, les pergolas, les bardeaux, les meubles de jardin et les pavillons, les carports etc. Idéale pour le renouvellement de vieilles finitions microporeuses et du bois grisailé.

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de chardon), paraffine, pigments d'oxyde de fer et organiques, dioxyde de titane (pigments blancs), siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. White-spirit désaromatisé (sans benzène). Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,880-1,300 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 25-60s (DIN 53211/4mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : > 100°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE DE CAMPAGNE

PRÉPARATION :

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (max. 20 % d'humidité). La Peinture de Campagne Osmo est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien mélanger. Si possible, appliquer la première couche sur toutes les faces avant le montage. Nettoyer les anciennes couches microporeuses. Éliminer totalement les anciennes couches de laque et de vernis. Porter un masque de protection en cas de ponçage.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

APPLICATION :

Appliquer à l'aide d'un Pinceau Plat ou d'un Rouleau en Microfibres Osmo sur le bois propre et sec dans le sens des veines du bois de manière homogène. Laisser sécher env. 10-12 heures en assurant une bonne aération. Appliquer ensuite la deuxième couche, tout aussi finement. En cas de rénovation, l'application d'une seule couche sur le bois propre est suffisante.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Env. 12 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C / 50-65 % d'humidité relative) en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 26 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi - ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo ou du rouleau en microfibres et étaler uniformément dans le sens des veines du bois. Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 20%) et de sa structure. Il est donc recommandé de toujours procéder à

une application test, notamment lorsque le support est nouveau !

Si une protection supplémentaire contre, par exemple, la moisissure, le bleuissement du bois ou les attaques d'insectes est souhaitée, le bois brut doit être préalablement traité avant la première couche, si possible sur toutes les faces, avec une imprégnation WR Osmo. Selon l'effet de protection recherché, il est possible d'utiliser une solution contenant des agents biocides (protection chimique du bois) ou une variante sans agents biocides (avec protection physique du bois). Les temps de séchage indiqués dans les fiches techniques du produit correspondantes doivent impérativement être respectés.

CONSEIL :

La Peinture de Campagne éprouvée depuis des décennies est également disponible dans la teinte que vous souhaitez. Disponible sur demande à partir de 1 x 2,5 L en 186 teintes RAL et 1950 teintes NCS, mais également avec un film protecteur supplémentaire. Certaines essences de bois ont tendance à se délayer lorsqu'elles sont soumises aux intempéries.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.e) : 400 g/l de COV. Ce produit contient max. 400 g/l de COV.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

2101 blanc satinée
2203 jaune sapin satinée
2204 ivoire satinée
2205 jaune soleil satinée
2308 rouge basque satinée
2310 cèdre / bois rouge satinée
2311 rouge carmin satinée
2404 vert sapin satinée
2501 bleu labrador satinée

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE DE CAMPAGNE

2506 bleu royal satinée
2507 bleu-gris satinée
2606 brun moyen satinée
2607 brun foncé satinée
2703 gris-noir satinée
2704 gris pierre satinée
2708 gris gravier satinée
2716 gris anthracite satinée
2735 gris clair (RAL 7035) satinée
2742 gris signalisation A (RAL 7042) satinée

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26