

FICHE TECHNIQUE

HUILE TEINTÉE BOIS EXTÉRIEUR

RENDEMENT DEUX FOIS PLUS ÉLEVÉ GRÂCE À SA FORTE TENEUR EN HUILES - GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT !

				
700 épicéa satinée	702 mélèze satinée	703 acajou satinée	706 chêne satinée	707 noyer satinée
				
708 teck satinée	710 pin satinée	712 ébène satinée	727 palissandre satinée	728 cèdre satinée
				
731 pin d'oregon satinée	732 chêne clair satinée	739 gris argent satinée	900 blanc satinée	903 gris basalte satinée
				
905 patine satinée	906 gris perle satinée	907 gris quartz satinée		



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition décorative pour les bois à l'extérieur. Microporeuse, elle réduit le retrait et le gonflement du bois. Résistante aux intempéries. Ne craquelle pas, ne s'écaille pas, ne cloque pas. Rénovation sans ponçage ; une couche de fond n'est pas nécessaire. Applicable facilement et sans traces de pinceau. Ne sèche pas durant l'application. La finition contient des agents qui protègent contre la moisissure et les champignons et elle s'est révélée efficace au cours des dernières décennies même dans des conditions climatiques extrêmes.

DOMAINE D'APPLICATION :

Idéale pour tous les bois verticaux en extérieur : portes, fenêtres et volets (éléments de construction à dimensions prescrites), carports, façades en bois, clôtures, pergolas, meubles et pavillons de jardin (sans dimensions prescrites).

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (tournesol, soja, chardon et lin), pigments d'oxyde de fer et organiques,

dioxyde de titane (pigment blanc), siccatifs (agents séchants) et additifs, agents biocides : butylcarbamate d'iodopropynyle (IPBC). White-spirit désaromatisé (sans benzène). Documentation détaillée sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,950-1,026 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 45-70s (DIN 53211/3mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >60°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface doit être propre et sèche (humidité du bois max. 20 %) et exempte de gel. Prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer. Si possible, appliquer sur toutes les faces du bois avant le montage. Bien nettoyer les

FICHE TECHNIQUE

HUILE TEINTÉE BOIS EXTÉRIEUR

anciennes finitions microporeuses. Éliminer les anciennes finitions filmogènes. Toujours porter un masque pendant le ponçage.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison – en particulier en cas de support de type inconnu – procéder à une application test.

APPLICATION :

Appliquer une fine couche dans le sens des veines du bois à l'aide du Pinceau Plat Osmo, du Pad d'Application ou du Rouleau en Microfibres et lisser soigneusement. Laisser sécher environ 4-6 heures en aérant bien. Procéder à la seconde application. En cas de rénovation, une couche fine suffit sur la surface soigneusement nettoyée.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Env. 12 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C / 50-65 % d'humidité relative) en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 26 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi – ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, du Pad d'Application ou du Rouleau en Microfibres et étaler uniformément dans le sens des veines du bois. Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 20%) et de sa structure. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau !

Si une protection supplémentaire contre, par exemple, la moisissure, le bleuissement du bois ou les attaques d'insectes est souhaitée, le bois brut doit être préalablement traité avant la première couche, si possible sur toutes les faces, avec une imprégnation WR Osmo.

Selon l'effet de protection recherché, il est possible d'utiliser une solution contenant des agents biocides (protection chimique du bois) ou une variante sans agents biocides (avec protection physique du bois). Les temps de séchage indiqués dans les fiches techniques du produit correspondantes doivent impérativement être respectés.

CONSEIL :

La teinte transparente est influencée par le ton naturel du bois et peut donc différer de la teinte de l'échantillon. Les teintures transparentes claires offrent une protection UV légère et ne sont donc pas indiquées pour les surfaces fortement exposées au soleil. Après séchage, la surface est d'abord légèrement satinée, puis mate. Certaines essences de bois ont tendance, en cas d'exposition aux intempéries, à se délayer naturellement de leurs substances colorées hydrosolubles. Toutes les teintures sont miscibles entre elles. Disponible à partir de 1 x 2,5 litres en 186 teintures RAL Classic et 1.950 teintures NCS. Les lasures laissent transparaître le support. L'aspect de la teinte sera, selon l'essence de bois, visuellement différent du nuancier RAL/NCS. L'Huile teintée bois Osmo est traitée en usine avec un biocide et ne peut donc être utilisée qu'à l'extérieur. Les substances actives utilisées retardent ou minimisent le risque d'apparition d'algues et de champignons. Pour une protection efficace, il est nécessaire d'appliquer deux couches. Conformément aux connaissances techniques actuelles, il est impossible de garantir une protection permanente contre les algues et les champignons.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Contient Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (protection de la surface). Peut produire une réaction allergique. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.e) : 400 g/l de COV. Ce produit contient max. 400 g/l de COV.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

FICHE TECHNIQUE

HUILE TEINTÉE BOIS EXTÉRIEUR

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 11*). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

700 épicéa satinée
 702 mélèze satinée
 703 acajou satinée
 706 chêne satinée
 707 noyer satinée
 708 teck satinée
 710 pin satinée
 712 ébène satinée
 727 palissandre satinée
 728 cèdre satinée
 731 pin d'oregon satinée
 732 chêne clair satinée
 739 gris argent satinée
 900 blanc satinée
 903 gris basalte satinée
 905 patine satinée
 906 gris perle satinée
 907 gris quartz satinée

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26