

FICHE TECHNIQUE

LASURE MONOCOUCHE HS PLUS

RENDEMENT DOUBLÉ GRÂCE À UNE TENEUR EN HUILE ÉLEVÉE - PERMET D'ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE L'ARGENT!



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition mate, décorative et protectrice du bois pour tous les bois en extérieur. Microporeuse, elle laisse le bois respirer, réduit les gonflements et rétrécissements du bois. Hydrofuge et particulièrement résistante aux intempéries et aux UV. Ne craquelle pas, ne s'écaille pas et ne cloque pas. Pour rénover, appliquer simplement une nouvelle couche sans ponçage ; une couche de fond n'est pas nécessaire. Simple à appliquer, ne laisse pas de traces de pinceau. Ne sèche pas durant l'application. La Lasure Monocouche Osmo ne contient que peu de solvants et pas de biocides ni d'agents conservateurs. Elle a une haute teneur en corps solides et a donc un très bon rendement. Une protection optimale de la surface est obtenue avec une seule couche très fine. Une fois sèche, la finition est inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes (résistante à la salive et à la transpiration selon la norme DIN 53160, adaptée aux jouets pour enfants selon la norme EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

La Lasure Monocouche HSPlus est idéale pour la protection des bois à l'extérieur : carports, façades en bois, balcons, clôtures, pergolas, meubles et pavillons de jardin. Tout à fait indiquée pour le renouvellement d'anciennes lasures microporeuses.

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol), d'oxyde de fer et de pigments organiques, de dioxyde de titane (pigment blanc), de siccatifs (agents séchants) et d'additifs. White spirit désaromatisé (sans benzène). Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,960-1,100 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 20-40s (DIN 53211/4mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >60°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface en bois doit être propre, sèche et à l'abri du gel (humidité du bois max. 20 %). La Lasure Monocouche HSPlus Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger. Nettoyer soigneusement les anciennes finitions microporeuses. Éliminer soigneusement les anciennes couches de finitions et de vernis. Toujours porter un masque pendant le ponçage.

FICHE TECHNIQUE

LASURE MONOCOUCHE HS PLUS

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison – en particulier en cas de support de type inconnu – procéder à une application test.

APPLICATION :

Appliquer une couche fine sur la surface propre et sèche et étaler de façon homogène dans le sens du bois à l'aide d'un Pinceau Plat ou d'un Rouleau Microfibres Osmo. Faire sécher en assurant une bonne ventilation pendant env. 12 heures.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Env. 12 heures dans des conditions climatiques normales (20–23°C / 50–65 % d'humidité relative) en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 26 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi – ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, du Pad d'Application ou du Rouleau en Microfibres et étaler uniformément dans le sens des veines du bois. Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 20%) et de sa structure. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau ! Une couche supplémentaire mate satinée avec la Lasure à l'Huile Incolore Osmo 000 protège la finition contre les intempéries et facilite les travaux de rénovation.

Si une protection supplémentaire contre, par exemple, la moisissure, le bleuissement du bois ou les attaques d'insectes est souhaitée, le bois brut doit être préalablement traité avant la première couche, si possible sur toutes les faces, avec une imprégnation WR Osmo. Selon l'effet de protection recherché, il est possible d'utiliser une solution contenant des agents biocides

(protection chimique du bois) ou une variante sans agents biocides (avec protection physique du bois). Les temps de séchage indiqués dans les fiches techniques du produit correspondantes doivent impérativement être respectés.

CONSEIL :

La teinte transparente varie en fonction de la couleur naturelle du bois et peut donc différer de la teinte du nuancier. Une application trop abondante peut entraîner l'apparition de reflets brillants. Ceux-ci s'estompent toutefois avec le temps pour obtenir un aspect mat satiné uniforme. Les teintures transparentes claires ne protègent que très peu contre les UV (grisaillement et décoloration dus au rayonnement solaire) et ne sont donc pas recommandées pour les surfaces fortement exposées au soleil. Certaines essences de bois ont tendance, en cas d'exposition aux intempéries, à se délayer naturellement de leurs substances colorées hydrosolubles.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.e) : 400 g/l de COV. Ce produit contient max. 400 g/l de COV.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

9203 gris basalte mate
9205 patine mate
9206 chêne clair mate
9207 gris quartz mate
9211 sapin blanc mate
9212 gris argenté mate
9221 épicéa mate
9235 cèdre rouge mate
9236 mélèze mate
9241 chêne mate
9261 noyer mate
9262 teck mate
9264 palissandre mate
9271 ébène mate



FICHE TECHNIQUE

LASURE MONOCOUCHE HS PLUS



CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26