

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE OPAQUE

LA FINITION SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES FENÊTRES ET LES PORTES QUI NE SE FISSURE PAS, NE SE DÉCOLLE PAS, NE S'ÉCAILLE PAS !



2104 blanc satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition opaque, légèrement satinée, microporeuse qui donne aux bois une résistance inégalée. Elle a une teneur en corps solides très élevée de 85%. Cette teneur en corps solides permet d'excellents rendements et une longue durabilité. Elle est résistante, ne s'écaille, ne cloque et ne craquelle pas. Elle est donc de ce fait la finition professionnelle idéale pour les fenêtres et les volets. Repeindre sans ponçage, une couche de fond n'est pas nécessaire. Application simple et sans traces. Ne sèche pas pendant l'application. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

La peinture Opaque Osmo convient particulièrement à tous les bois en extérieur où une finition blanche opaque, sans biocides et satinée est souhaitée. Idéale pour une nouvelle finition ou une finition de rénovation pour les éléments de construction à dimensions prescrites comme par ex. les fenêtres, les volets et les portes mais aussi les rebords de toiture, clôtures, claustrats, pergolas, poteaux, pavillons, serres et meubles de jardin.

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja), dioxyde de titane (pigment blanc), siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. White-spirit désaromatisé (sans benzène). Documentation détaillée disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 1,300-1,330 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 60-90s (DIN 53211/4mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >60°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité du bois max. 20%). La Peinture Opaque Osmo est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer. Nettoyer soigneusement les anciennes lasures microporeuses. Enlever totalement les anciennes couches de vernis et de laque. Porter un masque de protection en cas de ponçage.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

APPLICATION :

Appliquer une couche fine sur la surface propre et sèche du bois et l'étaler de façon homogène dans le sens des veines à l'aide d'un Pinceau Plat ou d'un Rouleau Microfibre Osmo. Laisser sécher env. 10-12 heures en

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE OPAQUE

assurant une bonne aération. Appliquer ensuite la deuxième couche tout aussi finement. En cas de rénovation, l'application d'une couche unique sur la surface propre suffit.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Env. 12 heures dans des conditions climatiques normales (20-23 °C/ 50-65% d'humidité relative) en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 20 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi – ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo ou d'un Rouleau en Microfibre et étaler uniformément dans le sens des veines du bois. Le résultat dépend entre autres de l'humidité (max. 20 %) et de la texture du bois. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, en particulier si le support est nouveau !

Si une protection supplémentaire contre, par exemple, la moisissure, le bleuissement du bois ou les attaques d'insectes est souhaitée, le bois brut doit être préalablement traité avant la première couche, si possible sur toutes les faces, avec une imprégnation WR Osmo. Selon l'effet de protection recherché, il est possible d'utiliser une solution contenant des agents biocides (protection chimique du bois) ou une variante sans agents biocides (avec protection physique du bois). Les temps de séchage indiqués dans les fiches techniques du produit correspondantes doivent impérativement être respectés.

CONSEIL :

En cas d'application sur des bois foncés en intérieur, il est possible que la Peinture Opaque Osmo fasse apparaître – du fait de sa haute teneur en huile – un léger jaunissement.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.d) : 300 g/l de COV. Ce produit contient max. 300 g/l de COV.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

2104 blanc satinée

CONDITIONNEMENT :

0,75 l ; 2,5 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26