

FICHE TECHNIQUE

LASURE À L'HUILE INCOLORE

EXTRÊMEMENT POLYVALENTE - POUR DES UTILISATIONS SPÉCIALES EN EXTÉRIEUR !



000 incolore
satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition incolore et satinée pour le bois en extérieur. Microporeuse, elle laisse le bois respirer et réduit le retrait et le gonflement du bois. Hydrofuge, ne craquèle pas, ne s'écaille pas et ne cloque pas. Pénètre profondément et lisse la surface en bois dès la première application. Recouvrable sans ponçage; une couche de fond n'est pas nécessaire. Applicable facilement et sans traces de pinceau. Ne sèche pas durant l'application. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

La Lasure Naturelle à l'Huile Osmo est une finition pour le bois qui offre des possibilités d'application extrêmement variées pour les surfaces en bois à l'extérieur. Elle est idéale comme couche de fond pour les bois souples, en particulier les bois bruts de sciage ou les bois fragiles, grisâillés et altérés par les intempéries, afin de compenser les différents degrés de porosité du bois. La lasure Naturelle à l'Huile Osmo convient également comme finition légèrement brillante sur la Lasure Monocouche HSPlus ou la Peinture de Campagne, si l'on souhaite obtenir une surface satinée et facile à entretenir : portes, fenêtres et volets (éléments de construction aux dimensions précises), carports, façades en bois, balcons, clôtures, pergolas et abris de jardin (éléments de construction aux dimensions non prescrites).

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja), de siccatifs (agents de séchage) et d'additifs hydrofuges. Composants volatils : white spirit désaromatisé (sans benzène). Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,890-0,910 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : >20,5 mm²/s (40°C)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >60°C (DIN 53213)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface en bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité du bois max. 20 %). La Lasure à l'Huile Incolore Osmo est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer. Si possible, appliquer sur toutes les faces du bois avant le montage. Bien nettoyer les anciennes finitions microporeuses. Les anciennes finitions filmogènes, laquées ou vernies doivent être éliminées. Lors du ponçage toujours porter un masque à poussière. Si une protection supplémentaire contre la moisissure, le bleuissement et les xylophages, est souhaitée veuillez d'abord appliquer une couche d'Imprégnation du bois WR, si possible sur toutes les faces du bois.

FICHE TECHNIQUE

LASURE À L'HUILE INCOLORE

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison – en particulier en cas de support de type inconnu – procéder à une application test.

APPLICATION :

Comme couche de fond : Appliquer une couche fine dans le sens de la veinure du bois à l'aide du Pinceau Plat ou du rouleau microfibre Osmo et répartir de façon homogène. Laisser sécher env. 10-12 heures en assurant une bonne aération. Procéder ensuite à l'application d'une finition : Peinture de Campagne, etc. Finition satinée : appliquer une fine couche avec le Pinceau Plat, le Rouleau en Microfibres ou le Pad d'Application Osmo sur le bois préalablement traité avec une finition extérieure Osmo teintée et l'étaler soigneusement dans le sens des veines du bois. Important : La finition précédente doit être complètement sèche ! En cas de rénovation, une couche fine suffit en règle générale sur la surface soigneusement nettoyée.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Env. 12 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C / 50-65 % d'humidité relative) en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 16 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi – ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, du Pad d'application ou du rouleau en microfibres et étaler uniformément dans le sens des veines du bois. Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 20%) et de sa structure. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau ! Recommandée comme finition satinée pour les bois extérieurs préalablement

traités avec par exemple une Lasure Naturelle à l'Huile, une Lasure Monocouche ou une Peinture de Campagne.

Si une protection supplémentaire contre, par exemple, la moisissure, le bleuissement du bois ou les attaques d'insectes est souhaitée, le bois brut doit être préalablement traité avant la première couche, si possible sur toutes les faces, avec une imprégnation WR Osmo. Selon l'effet de protection recherché, il est possible d'utiliser une solution contenant des agents biocides (protection chimique du bois) ou une variante sans agents biocides (avec protection physique du bois). Les temps de séchage indiqués dans les fiches techniques du produit correspondantes doivent impérativement être respectés.

CONSEIL :

La Lasure à l'Huile Incolore Osmo est incolore et ne protège donc pas contre les rayons UV du soleil (grisaillement). Pas adaptée en utilisation unique dans les zones fortement soumises aux intempéries (en particulier les bois de terrasses). Les bois rainurés ou brut de sciage absorberont, du fait de leurs structures de surface, plus de produit. Sur des surfaces fortement soumises aux intempéries telles que les pignons, les têtes de poteaux ou les rebords de fenêtres, les intervalles de rénovation seront considérablement plus courts. Les bois montés à l'horizontale doivent avoir une pente minimum de 15°. Les arêtes vives doivent être arrondies à un rayon de > 2 mm. En cas de grisaillement, dégriser la surface à l'aide du Dégrissant Gel Puissance Osmo puis traiter une nouvelle fois. La Lasure à l'Huile Incolore, du fait de sa haute teneur en huiles, a tendance à jaunir en cas d'application sur des surfaces de couleur blanche. De ce fait nous conseillons l'application de la Huile teintée bois extérieur 900 en couche de finition sur des revêtements blancs. Les huiles renforcent la teinte naturelle du bois (effet mouillé permanent).

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.e) : 400 g/l de COV. Ce produit contient max. 400 g/l de COV.

FICHE TECHNIQUE

LASURE À L'HUILE INCOLORE

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

000 incolore satinée

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26