

NETTOYANT EN SPRAY

DOMAINE D'UTILISATION RECOMMANDÉ

Le Nettoyant Osmo en spray est particulièrement adapté au nettoyage et à l'entretien des surfaces en bois huilées et cirées en intérieur. Particulièrement adapté pour les surfaces traitées avec la TopOil Osmo.

APPLICATION MANUELLE

1. Éliminer le gros de la saleté.
2. Diffuser sur la surface.
3. Nettoyer et sécher ensuite la surface à l'aide d'un chiffon exempt de peluche.

AVANTAGES

> Nettoyage extrêmement efficace
> Nettoie sans endommager la surface
> Préserve et restaure la surface
> Application facile
> Adapté aux particuliers et aux professionnels
> Adapté à toutes les essences de bois



À appliquer avec :

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Téléphone +49 (0)2581/922-100
Téléfax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info@osmo.de

Votre revendeur Osmo :

© 2021 FR 1.0 – Sous réserve de changements techniques et délais de livraisons non garantis. Les dimensions, prix et schémas ne sont qu'à titre informatif et sans garantie. Bien qu'ayant consciencieusement contrôlé le contenu de ce catalogue nous ne pouvons pas écarter les erreurs d'impression. La reproduction des couleurs est sans engagement de notre part. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements dans un souci d'amélioration des produits.



SET D'APPLICATION TOPOIL

PROTECTION DES SURFACES EN BOIS
ENTRETIEN INITIAL/NETTOYAGE/ RAFRAÎCHISSEMENT



TOPOIL

Finition à base d'huiles et de cires – développée spécialement pour les surfaces de meubles et plans de travail en bois !

> Incolore ou transparente, satinée ou mate, pour l'intérieur
> TopOil rend la surface en bois résistante aux produits chimiques quotidiens et taches, hydrofuge et résistante à l'abrasion. Elle est résistante à la salive et la sueur, adaptée au contact alimentaire et aux jouets pour enfants.
> Nombre de couches : deux couches sur bois brut. En cas de rénovation, une couche sur la surface propre et sèche suffit en général - sans ponçage !
> Taille de bidon : 0,5 L
> 1 litre couvre env. 24 m² en une couche.



À appliquer avec :




3028 incolore satinée


3058 incolore mate


3061 acacia


3068 natural


3037 blanc


3038 terra


3039 graphite



PRÉPARATION DE LA SURFACE

> La surface en bois doit être propre, sèche, exempte de gel (humidité max. 18%).
> La TopOil Osmo est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien mélanger avant l'utilisation.
> Nettoyer soigneusement les anciennes lasures microporeuses. Enlever totalement les anciennes couches de peinture et de vernis. Toujours porter un masque lors du ponçage. Boucher les petites fissures, jointures ou trous du bois (avec la Pâte à Bois Osmo).
> Poncer soigneusement la surface en bois. Commencer avec un papier grossier - ponçage final pour les meubles et plans de travail avec P150-240 (selon l'essence du bois - pour les plans de travail max. P150). Retirer les poussières avec un balai ou un aspirateur avant d'huiler la surface.
> La surface traitée est influencée par différents facteurs tels que les caractéristiques du bois. C'est pourquoi une application test est toujours nécessaire, en particulier sur les supports inconnus. L'application d'une couche trop épaisse et un manque d'aération rallongent le temps de séchage.
> La TopOil Natural est visible sur les essences sombres / rouges et rend la surface légèrement blanche. Une application test est recommandée.

Plus d'informations sur
www.osmo.com



APPLICATION

La surface est prête en 2 jours, 2 couches

1. Première couche sur le bois brut poncé, environ 35 ml/m².
2. Application de préférence avec un chiffon exempt de peluche. Les « erreurs d'application » peuvent être corrigées dans les 15 minutes suivant l'application sur la surface humide.
3. Sèche après environ 8 - 10 heures (sous climat normal 23°C/50 % d'humidité relative). À température plus basse et/ou humidité de l'air plus haute, le temps de séchage est rallongé. Assurer une bonne aération.
4. Deuxième application environ 35 ml/m².
5. Sèche après environ 8 - 10 heures, voir point 3.

AVANTAGES

> Adaptée au contact alimentaire selon EN 1186 partie 5/14
> Résistante aux produits chimiques quotidiens et taches
> Hydrofuge et résistante à l'abrasion
> Résistante à la salive et à la transpiration, adaptée aux jouets d'enfants
> Une fois sèche inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes selon DIN EN 71.3 et DIN 53160