



## DURCISSEUR POUR HUILE-CIRE EXPRESS

Additif durcissant spécial pour l'Huile Cire Express - réduit le temps de séchage !



6632  
Incolore



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Additif durcissant polyisocyanate incolore pour l'Huile-Cire Express Osmo pour réduire le temps de séchage.

### DOMAINE D'APPLICATION

Le Durcisseur Osmo est un additif pour l'Huile-Cire Express permettant un séchage encore plus rapide.

### CONTENU

Polyisocyanate aliphatique, methoxypropylacetat.  
Documentation détaillée sur demande.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité: 1,15 g/cm<sup>3</sup>  
Viscosité: 36s (4mm, DIN 53211)  
Odeur: faible/ léger, inodore après séchage  
Point d'éclair: >45 °C selon DIN 53213

### STOCKAGE

1 an et plus si les bidons sont stockés bien fermés au sec. Les restes de produit déjà mélangés ne peuvent être ni stocké ni utilisé ultérieurement (durée de vie en pot environ 90 minutes)

### PRÉPARATION

La préparation précédant l'utilisation de l'Huile Cire Express Osmo n'est pas influencée par l'ajout du Durcisseur. Les indications concernant la préparation restent valable. Veuillez observer les indications mentionnées sur la fiche produit de l'Huile Cire Express Osmo. Le résultat de l'application est entre autre dépendant des caractéristiques de l'essence de bois, et pour cette raison nous recommandons de toujours procéder à une application test.

### UTILISATION

Verser le Durcisseur Osmo complètement dans l'Huile Cire Express (2,5L) et mélanger de manière à ce que les deux composants soient bien homogénéisés. L'utilisation par la suite se fait suivant les indications pour l'Huile Cire Express Osmo.

Conseil : La durée de vie en pot est réduite par l'ajout du Durcisseur à environ 90 minutes. Ne mélanger pas plus de matériel que ce que vous pouvez utiliser de manière sûre en 60 minutes. Si vous n'utilisez pas l'intégralité du bidon d'Huile Cire Express, ajoutez 6% de Durcisseur dans un contenant supplémentaire à la quantité d'Huile Cire Express que vous souhaitez utiliser.

### NETTOYAGE DES OUTILS

Avec le Nettoyant et Diluant Osmo (désaromatisé).

### TEMPS DE SÉCHAGE

Après environ 1-2 heures (à un climat normal de 23°C/50% d'humidité relative). Le temps de séchage se prolonge à basse température et/ou une humidité élevée. Laisser sécher en assurant une bonne aération.

### RENDEMENT

Le rendement de l'Huile-Cire Express ne sera pas affecté par l'ajout du durcisseur.

### INFORMATION

La durée de vie en pot est réduite par l'ajout du durcisseur à environ 90 minutes. Ne pas mélanger plus de produit que ce que vous pouvez appliquer en 60 minutes

### ATTENTION

Liquide et vapeurs inflammables. Nocif par inhalation. Contient des isocyanates. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires.



## AVIS DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur/des flammes nues. - Ne pas fumer. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

Contient : Hexamethylene diisocyanate, oligomers.

Attention



## RECYCLAGE

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 01). Recycler uniquement les récipients vides.

## TEINTES

6632 Incolore

## CONDITIONNEMENT

0,15 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 02/19