

PRODUKTINFORMATION FUGENKITTLÖSUNG

EXTREM HOHE FÜLLKRAFT, KURZE TROCKNUNGSZEITEN, GUTE SCHLEIFEIGENSCHAFTEN.



7350 Universell



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Universelle Polymerdispersion für das Ausfüllen von Rissen und Fugen auf abgeschliffenen Parkettböden. Extrem hohe Füllkraft, eine kurze Trocknungszeit und gute Schleifeigenschaften, machen es zu einem bewährten Produkt. Die Fugenkittlösung wird mit Schleifstaub vermischt und bietet dadurch den Vorteil einer dem Holzton entsprechend angepassten Farbgebung.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Geeignet für das Füllen von kleinen Fugen (< 2 mm) und kleinen Beschädigungen (z.B. Schraublöcher) bei Holz- und Parkettfußböden. Universell auf allen Holzarten einsetzbar. Nicht geeignet für elastische Konstruktionen wie z.B. Dielen-, Schwing-, Lagerholz- und Blindböden, sowie für Korkböden.

INHALTSSTOFFE:

Polymerdispersion, Füllstoffe, Emulgatoren, Wasser, Konservierungsmittel (MIT/BIT). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Spezifisches Gewicht: 1,05-1,15 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskosität: leicht pastös
Geruch: geruchlos
Flammpunkt: nicht erforderlich
pH-Wert: 8,0-9,0

LAGERFÄHIGKEIT:

12 Monate und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

VORBEREITUNG:

Der zu bearbeitende Holzfußboden muss fachgerecht bis auf das rohe Holz geschliffen, sauber, frei von Ölen, Fetten oder sonstigen Verschmutzungen sein. Den letzten Schleifgang, vor dem vollflächigen Ausfüllen mit Fugenkitt, mit einer Bandschleifmaschine (z.B.: P80) und einer Randschleifmaschine P60 durchführen. Die Oberfläche vor dem Auskitten gründlich absaugen. Hinweis: Kein Schleifstaub mit Farbstreuen in Osmo Fugenkittlösung hineingeben. Hierzu ausschließlich sauberen Schleifstaub verwenden.

VERARBEITUNG:

Vor der Verarbeitung im Eimer gut aufrühren, damit der möglicherweise gebildete Bodensatz mit eingemischt wird. Mit Schleifstaub, möglichst vom gleichen Holz mit der Körnung 80-120, zu einer leicht spachtelbaren, teigigen Paste anmischen (ca. 15 Gew. % Schleifstaubzusatz). Die richtige Konsistenz der Paste ist für die fehlerlose Verarbeitung wichtig. Eine zu dick angesetzte Paste erreicht keine ausreichende Flankenhaftung in der Fuge und kann beim Schleifen herausgerissen werden. Ist die Paste zu dünn angesetzt, hinterlässt sie ungefüllte Löcher. Wenn der Schleifstaub faserig ist, insbesondere bei Exotenhölzern, kann das zu einem schlechten Anrührverhalten führen und auch das

PRODUKTINFORMATION

FUGENKITTLÖSUNG

Einarbeiten in die Fuge kann behindert werden. In diesem Fall bitte die Schleifstaubmenge reduzieren. Wir empfehlen die homogene Paste in einem gesonderten Behälter anzumischen. Den Boden dann diagonal mit dem Osmo Doppelblatt-Spachtel oder einem anderen rostfreien Flächenspachtel verspachteln. Dabei den Fugenkitt kräftig in die Fugen eindrücken. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Nach ca. 30-60 Minuten kann die getrocknete Paste grob geschliffen werden (Körnung P 80). Im Anschluss daran feinschleifen (Körnung P 100-120), sodass keine Fugenkittreste auf der Oberfläche des Parkettbodens verbleiben. In den meisten Fällen genügt ein Feinschliff mit P 100-120. Anschließend kann der Auftrag mit sämtlichen Osmo Öl-Wachs-Systemen erfolgen. Verunreinigungen durch Fugenkitt möglichst rasch mit Wasser reinigen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Direkt nach der Verarbeitung mit Wasser und Seife.

TROCKNUNGSZEIT:

Ca. 30-40 Minuten bei Normklima (20-23°C/50-65 % rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

ERGIEBIGKEIT:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 10-15 m²/l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

HINWEISE:

Da das Anmischen der Fugenkittlösung und die Verarbeitung stark von der Holzart und dem Schleifstaub abhängt, empfehlen wir unbedingt Probeflächen anzulegen! Fugen in Schwing- und Dielenböden nicht kitten!

SICHERHEITSHINWEISE:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Benzisothiazolinon (BIT) und Methylisothiazolinon (MIT) (Konservierungsmittel). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker erhalten Sie unter www.osmo.de/Allergiker-Info (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

ENTSORGUNG:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 20). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE:

7350 Universell

GEBINDEGRÖSSEN:

1,0 l; 5,0 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 07/26