

# PRODUKTINFORMATION

## WOHNRAUM-WACHS

### STRAPAZIERFÄHIGER HOLZANSTRICH MIT WACHSARTIGEM CHARAKTER!



7393 Weiß  
transparent  
seidenmatt



7394 Weiß  
deckend  
seidenmatt



### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Transparenter oder deckender, seidenmatter und strapazierfähiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter für den Innenbereich. Osmo Wohnraum-Wachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche. Die Holzmaserung bleibt erkennbar. Einfache Anwendung ohne Grundierung und Zwischenschliff – spart Zeit und Geld. Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

### ANWENDUNGSBEREICHE:

Osmo Wohnraum-Wachs ist geeignet für den Schutz und die dekorative Veredelung von Holz im Innenbereich: Wand- und Deckenverkleidungen, Leisten und Balken, sowie Möbel, Türen und Kinderspielzeug. Es ist auch geeignet als Renovierungs- und Reparaturanstrich für industriell mit Osmo „Wachsglanz Weiß Transparent“ (7393) oder „Classic Weiß“ (7394) endbehandelte Hölzer und zum Renovieren von alten Profilholzdecken.

### INHALTSSTOFFE:

Auf Basis einer modifizierten Acrylatdispersion und Wachsen, Titandioxid (Weißpigment), Additive und Konservierungsmittel (BIT und MIT). Lösemittel: Wasser. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Spezifisches Gewicht: 1,11-1,25 g/cm<sup>3</sup> (DIN ISO 2811-2)  
Viskosität: 800-1300 mPas  
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos  
Flammpunkt: nicht erforderlich  
pH-Wert: 8-9

### LAGERFÄHIGKEIT:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

### VORBEREITUNG:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte, Anstrichtemperatur mind. +10 °C). Osmo Wohnraum-Wachs ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren. Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste). Mit Osmo Wohnraum-Wachs behandelte Hölzer brauchen in der Regel nur gesäubert und nachgestrichen werden.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekannten Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

# PRODUKTINFORMATION

## WOHNRAUM-WACHS

### VERARBEITUNG:

Mit Osmo Flächenstreicher oder Mikrofaserrolle bahnenweise dünn und zügig in Maserrichtung auftragen und gründlich ausstreichen. Bei guter Belüftung ca. 3-4 Stunden trocknen lassen. Bei Bedarf feinkörnig zwischenglätten (P 240-360). Nach der Trocknung den zweiten Anstrich ebenfalls dünn und zügig auftragen. Bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich.

### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

### TROCKNUNGSZEIT:

Ca. 3-4 Stunden bei Normklima (20-23°C/ 50-65% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

### ERGIEBIGKEIT:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 16 m<sup>2</sup>/ 1l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

### EMPFEHLUNG:

Osmo Wohnraum-Wachs ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren. Mit Osmo Flächenstreicher oder Mikrofaserrolle dünn auf das saubere Holz aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen (ca. 60-65 ml/m<sup>2</sup>). Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzfeuchte (max. 18%) und -Beschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekannten Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen! Bläueanfällige Hölzer oder Holz in Feuchträumen vor dem Anstrich möglichst allseitig mit dem biozidfreien Osmo Holzprotector imprägnieren (Trocknungszeit 72 Stunden).

### HINWEISE:

Osmo Wohnraum-Wachs ist ein Alleinanstrich. Bitte nicht mit anderen Farben verdünnen oder mischen. Achtung: Bei Verwendung als Renovierungsanstrich alter Profilholzdecken möglichst nicht in die Nut-

Federverbindung gelangen lassen -Verklebung und Rissbildung möglich!

### SICHERHEITSHINWEISE:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Benzisothiazolinon (BIT); Gemisch aus: Chlormethylisothiazolinon (CIT) und Methylisothiazolinon (MIT) (3:1) (Konservierungsmittel). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker erhalten Sie unter [www.osmo.de/Allergiker-Info](http://www.osmo.de/Allergiker-Info) (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A.d): 130 g/l VOC. Dieses Produkt enthält max. 70 g/l VOC.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

### ENTSORGUNG:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

### FARBTÖNE:

7393 Weiß transparent seidenmatt  
7394 Weiß deckend seidenmatt

### GEBINDEGRÖSSEN:

0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/ Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/ anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länderspezifische oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 07/26