

PRODUKTINFORMATION VORSTREICHFARBE

SCHNELLTROCKNENDER GRUNDANSTRICH VOR DER MONTAGE



7000 Weiß
deckend



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Osmo Vorstreichfarbe ist ideal für den ersten Anstrich vor der Montage, z.B. direkt in der Werkstatt. Die Vorstreichfarbe wurde für eine professionelle und besonders schnelle Verarbeitung optimiert: Sie ist stark tropfgehemmt und extrem schnell trocknend. Für einen hochwertigen Langzeitschutz wird ein weißer oder heller Endanstrich mit Osmo Öl-Farbe, Osmo Landhausfarbe oder Osmo Garten- & Fassadenfarbe empfohlen.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Osmo Vorstreichfarbe ist besonders geeignet für jedes Holz im Außenbereich, bei dem ein weißer Holzanstrich vor der Montage gewünscht wird. Ideal für Holzfassaden, Holzsparren und -pfetten, Dachüberstände, Giebel, Balkone, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Carports und andere maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile.

INHALTSSTOFFE:

Auf Basis einer modifizierten Acrylatdispersion, Titandioxid (Weißpigment), Füllstoffe, Additive und Konservierungsmittel (MIT/BIT). Biozider Wirkstoff: 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat (IPBC). Lösemittel: Wasser. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Spezifisches Gewicht:
Viskosität: thixotrop
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: nicht erforderlich
pH-Wert: 8,0-9,0

LAGERFÄHIGKEIT:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

VORBEREITUNG:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (Anstrichtemperatur mind. +4°C, max. 18% Holzfeuchte). Alte Anstriche entfernen. Bei Schleifarbeiten generell eine Schutzmaske tragen.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesondere bei unbekannten Untergründen - ein Probeanstrich vorzunehmen.

VERARBEITUNG:

Osmo Vorstreichfarbe ist streichfertig. Gut umrühren. Mit Osmo Flächenstreicher oder Osmo Mikrofaserrolle - möglichst allseitig - dünn auf das saubere und trockene Holz aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Mit Wasser und Seife.

TROCKNUNGSZEIT:

Ca. 4-5 Stunden bei Normklima (20-23°C/ 50-65% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer

PRODUKTINFORMATION VORSTREICHFARBE

Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

ERGIEBIGKEIT:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 12 m²/ 1l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

EMPFEHLUNG:

Verarbeitungsfertig – nicht verdünnen! Hoch deckend und sehr schnell trocknend. Optimal in Verbindung mit allen deckenden Osmo Farben wie Landhausfarbe, Öl-Farbe und Garten- & Fassadenfarbe. Mit Osmo Flächenstreicher oder Osmo Mikrofaserrolle auf das saubere Holz aufbringen. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzfeuchte (max. 18%) und -beschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekannten Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen!

Wird ein zusätzlicher Schutz gegen z. B. Fäulnis, Bläue oder Insektenbefall gewünscht, sollte das rohe Holz vor dem ersten Anstrich – möglichst allseitig – mit einer Osmo WR-Imprägnierung vorbehandelt werden. Je nach gewünschter Schutzwirkung kann eine Variante mit bioziden Wirkstoffen (chemischer Holzschutz) oder ohne biozide Wirkstoffe (physikalischer Holzschutz) verwendet werden. Die Trocknungszeiten gemäß der jeweiligen Produktinformation sind unbedingt einzuhalten.

HINWEISE:

Als Endanstrich empfehlen wir weiße oder helle Farbtöne der Osmo Öl-Farbe, Osmo Landhausfarbe oder Osmo Garten- und Fassadenfarbe. Bitte beachten Sie, dass bei Endanstrichen mit anderen als den von uns oben empfohlenen Produkten in jedem Fall ausschließlich hochwertige Holzanstrichfarben für den entsprechenden Einsatzzweck zu verwenden sind. Eine Probebeschichtung ist dann zwingend erforderlich (Verlauf, Trocknung, Haftung). Manche Holzarten neigen bei Bewitterung zu naturbedingtem Auswaschen von wasserlöslichen, farbigen Holzinhaltsstoffen. Tropische Hölzer und andere inhaltsstoffreiche Hölzer (Eiche, Robinie, Lärche, etc.) erst abwittern lassen. Dadurch wird das Holz aufnahmefähig und der Anstrich haftet optimal.

SICHERHEITSHINWEISE:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Enthält 3-Iod-2-propinyl butylcarbammat (Filmschutz), Benzisothiazolinon (BIT) und Methylisothiazolinon (MIT) (Konservierungsmittel). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker erhalten Sie unter www.osmo.de/Allergiker-Info (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913). EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A.d): 130 g/l VOC. Dieses Produkt enthält max. 90 g/l VOC.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

ENTSORGUNG:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11*). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE:

7000 Weiß deckend

GEBINDEGRÖSSEN:

2,5 l; 5,0 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/ Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/ anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länderspezifische oder regionspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 09/26